



Sicad do Brasil Fitas Auto-Adesivas Ltda.

CNPJ 02.485.346/0001-52

I.E. 253.026.140.113

Av. Pio XII, 1.388 - Porto Alegre - Cx Postal 1808 - CEP 13360-000 - Capivari-SP - Brasil
Fone: 55 (19) 3492-9710 - Fax: 55 (19) 3492-9723 E-mail: sicad@sicad.com.br

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INFORMATIVA

EUROCEL PP 33 USO GERAL

DESCRIÇÃO

Fita adesiva para uso geral.

DADOS TÉCNICOS

Suporte	Filme BOPP de 0,022 mm
Adesivo	Borracha sintética e resina, Hot Melt, transparente ou marrom

	Unidade	Valor	Método
Espessura Total	mm	0,036	PSTC 133
Adesão ao aço	N/25mm	10	PSTC 101
Carga Ruptura MD	N/25mm	90	PSTC 131
Alongamento	%	183	PSTC 131
Resistência à temperatura	°C	60°C	=

APLICAÇÃO

Fita adesiva de filme polipropileno biorientado (BOPP), indicada para fechamento de embalagens no comércio e outras aplicações no uso geral. Fechamentos manuais ou com aparelhos dispensadores manuais. A aplicação da fita é facilitada se for feita a temperatura ambiente (25°C), temperaturas muito baixas ou muito altas causam, respectivamente, endurecimento ou amolecimento o adesivo.

Características	Vantagens	
Adesivo de borracha sintética e resina	✓ Alta adesividade	✓ Boa performance em empacotamento leves
Filme BOPP	✓ Alta conformabilidade	✓ Bom alongamento

CONDIÇÕES DE USO E CONFORMIDADE

Prazo de validade e armazenamento: 36 meses. Sugerimos que a temperatura de armazenamento seja entre 15°C a 25°C com umidade relativa máxima de 65%. Manter o produto longe de fonte de calor e protegido pela embalagem original. Quando a temperatura de estocagem for inferior a 10°C é aconselhável sempre recondicionar a fita a 25°C antes de utilizá-la. Os dados contidos na especificação são valores médios, típicos, encontrados no laboratório da Sicad do Brasil em amostras de produção, utilizando métodos de ensaio rastreáveis a padrões internacionais em uso. Os clientes são obrigados a fazer o seu próprio teste sobre sua condição de trabalho para a sua aplicação pretendida. Qualquer responsabilidade decorrente em relação aos nossos produtos será limitada ao valor desses produtos a cargo do cliente, excluindo qualquer perda consecutiva.